BOLETIN TECNICO Refer. 1642 Rev. 06/2005	**CEMENTO BLANCO BRICOLAN**



CEMENTO BLANCO



❒ CARACTERISTICAS:

Cemento Clinker especialmente recomendado para la colocación de toda clase de materiales sanitarios y mármoles en baños y cocinas sobre superficies de obra. También indicado para la formación de juntas en cerámica, acometidas y obras de tabiquería.

❒ VENTAJAS:

- Presentación en polvo.
- Fácil y cómodo de usar.
- La bolsa interior permite su correcto almacenaje.
- Aplicable sin problemas sobre cualquier tipo de soporte: cerámica, prefabricados, hormigón, encofrados, etc.

❒ APLICACIONES:

El cemento blanco se aplica para reparación de desconchados de muros, formación de juntas en cerámicas, colocación de materiales sanitarios, mármol y azulejos. Uso en interior y exterior.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❒ PRESENTACIONES:

Se presentan en brick de:
- 1 kg.

❒MODO DE EMPLEO:

1. Depositar el producto en un recipiente (3 parte de producto por 1 de agua)
2. Añadir agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
3. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites y polvo.
4. Tiempo de uso de la mezcla 30 minutos.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	**Polvo Blanco**	**visual**
Clinker	**70%-80%**	
Residuos tamiz 90 um	**1,75-4,5**	**15%**
Compresión 7 días	**19-24**	**10,0 Mpa**
Compresión 28 días	**24-30**	**10,0 Mpa**
Retención agua	**80%-95%**	

❒ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

Fabricado en la UE

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

